



Pilkington **Insulight™** Triple

Energiebesparing wordt steeds belangrijker. De drievoudige beglazingen van Pilkington bieden een uitstekende thermische prestatie. Door een verrassend lage U-waarde draagt het bij aan een optimale energiebesparing. Hierdoor wordt het milieu minder belast en worden de energiekosten gereduceerd.



PILKINGTON
NSG Group Flat Glass Business

Pilkington **Insulight™** Triple – technische informatie

Isolatieglas	Opbouw	Pakketdikte in mm	Licht			Energie Transmissie (ZTA) %	U-waarde (W/m ² K)
			Transmissie (LTA) %	Reflectie (Buiten) %	Reflectie (Binnen) %		
Pilkington Insulight™ Therm Triple met Pilkington Optitherm™ S3	4*-12A-4-12A-*4	36	71	18	18	50	0,7
	4*-14A-4-14A-*4	40					0,6 ¹
Pilkington Insulight Activ™ Triple met Pilkington Optitherm™ S3	*4-12A-*4-12A-*4	36	67	22	23	49	0,7 ²
	*4-14A-*4-14A-*4	40					0,6 ^{1,2}
Pilkington Insulight™ Sun Triple met Pilkington Suncool™ 70/40 en Pilkington Optitherm™ S3	6*-12A-4-12A-*4	38	63	13	17	38	0,7 ¹
	6*-14A-4-14A-*4	42					0,6 ¹
Pilkington Insulight Activ™ Triple met Pilkington Activ Suncool™ 70/40 en Pilkington Optitherm™ S3	*6*-12A-4-12A-*4	38	60	18	19	35	0,7 ¹
	6-14A-4-14A-*4	42					0,6 ¹

Neem voor produceerbaarheid van de door u gewenste glasopbouw altijd contact op met uw vestiging

Waarden volgens EN673 en EN410

A = 90% argon gasvulling

* Coatingzijde

¹ Indien de kleinste afmeting (B of H) kleiner is dan 600 mm, worden het binnen- en buitenblad in 6 mm uitgevoerd

² De middelste ruit van deze opbouw is gehard



Links met Pilkington **Activ™** coating,
rechts zonder.

Voordelen

- Uitstekende isolerende eigenschappen, hierdoor worden de energiekosten gereduceerd.
- Verhoogd comfort door minder koudestraling bij het raam.
- Leverbaar in combinatie met Pilkington **Activ™**. Hierdoor wordt condensvorming minder zichtbaar.
- Met Pilkington **Insulight™** Triple zijn oneindig veel product combinaties mogelijk. Zo kunt u aan iedere wens en eis voldoen.

In de mate die door de geldende wetten is toegestaan, zijn Nippon Sheet Glass Co. Ltd en alle dochterondernemingen niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen in deze publicatie en voor de gevolgen van het feit dat men op de informatie in de brochure heeft vertrouwd.



Het CE-keurmerk bevestigt dat een product voldoet aan de relevante geharmoniseerde Europese norm.
Het CE-keurmerklabel voor elk product, waaronder de opgegeven waarden, staat op www.pilkington.com/CE



PILKINGTON
NSG Group Flat Glass Business

Pilkington Benelux B.V.

De Hoeveler 25 Postbus 143 7500 AC Enschede
Telefoon +31 (0)53 483 58 35 Fax +31 (0)53 431 91 78

E-mail: pilkington.benelux@nsg.com

www.pilkington.nl